

TEST REPORT VOŠTINA		
	TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY	
	EXTERIEROVÁ DESKA	INTERIEROVÁ DESKA
SILA NÁTĚRU (THICKNESS OF COATING)	≥ 25 um	≥ 16 um
ODCHYLKA V LESKU (GLOSS DEVIATION)	1.) GLOSS ≥ 70, ULTIMATE VALUE < 5	
	2.) GLOSS < 70, ULTIMATE VALUE ≤ 10	
HARDNESS OF PENCIL	≥ HB	
OHYBNOST NÁTĚRU (FLEXIBILITY OF COATING)	≤2	≤3
PŘILNAVOST NÁTĚRU (ADHESION OF COATING)	GRADE 1, LATTICE- RIPPING OR CIRCLE- RIPPING TEST	
SÍLA RÁZU (IMPACT STRENGTH)	50 kg.cm BEZ DEFORMACE A PRASKNUTÍ	
OTĚRUVZDORNOST (WEAR RESISTANCE (L/um))	≥5	
REAKCE NA VAŘÍCÍ VODU (BOILING WATER RESISTANCE)	BEZE ZMĚNY	
ODOLNOST PROTI SOLNÉ MLZE (SALT-FOG RESISTANCE (3000h))	GRADE 1	
STÁLOST KYSELOSTI (ACID RESISTANCE)		BEZE ZMĚNY
STÁLOST ZÁSADITOSTI (ALKALI RESISTANCE)		BEZE ZMĚNY
OIL RESISTANCE		BEZE ZMĚNY
STÁLOST ROZPOUŠTĚNÍ (SOLVENT RESISTANCE)		DNO NEODHALENO
ODOLNOST PROTI ŠKRÁBNUTÍ (SCRUBBING RESISTANCE)		BEZE ZMĚNY
ZMĚNA BARVY (COLOR DIFFERENCE)	≤3	
STUPEŇ DEGRADACE (DEGRADATION GRADE)		0
REDUKCE LESKU (GLOSS REDUCTION)	GRADE 1	
FIREPROOF CHARACTER	CHINA	B1 GRADE, GB8624-1997
	GERMANY	B1 GRADE, FMPA- BW (DIN4102/81)
		GRADE 1 (BS476 PART 7 CLASS 1)
	U.K.	(BA476 PART 6 CLASS 0)
	FRANCE	NEHOŘLAVÝ (CSTB), CLASS M.1